



Code produit : 133003

MASTIPREN

DESCRIPTION

MASTIPREN est une colle mastic de fixation monocomposant à base de polychloroprène. Il permet d'obtenir une prise instantanée et se transforme en un film souple et résistant ayant une très bonne adhérence sur la plupart des matériaux traditionnels du bâtiment.

CONSEIL

Consulter également la fiche de données de sécurité

DOMAINES D'APPLICATION

MASTIPREN s'utilise pour le collage de plinthes et profils en bois ou PVC rigide, poutres en polyuréthane, tasseaux, cornières métalliques, mousses isolantes (sauf polystyrène) sur béton, bois, plâtre, métaux...

Il permet la fixation de panneaux en bois, agglomérés, plaques de plâtre cartonnées, nez de marches d'escaliers, éléments d'insonorisation, pierres, grès, cérame, faïences...

Il permet également le raccordement de tôles peintes dans le domaine de l'automobile et assure l'étanchéité après assemblage des pièces.

DONNEES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Couleur	Beige
Viscosité	Env. 270 000 mPa.s
Densité à 20°C	1,15 ± 0,03
Extrait sec conventionnel (EN 827)	55 ± 5 %
Temps ouvert limite à 20 °C	20 min
Résistance à la température	Bonne tenue de - 20 à + 70 °C
Détachant	EMFINET 695
Données spécifiques	Résistance maximale des collages : 45 daN/cm ²

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports :

Les supports à coller doivent être plans, secs, sans poussière, ni graisse ou autres agents polluants qui pourraient nuire au collage.

Les nettoyer au besoin avec EMFINET 695, ou EMFINET 688/1 pour les matériaux sensibles au cétones. Vérifier la comptabilité du solvant utilisé avec les substrats.

Les surfaces métalliques doivent être ponçées si nécessaire. Après ponçage, celles-ci sont à nouveau nettoyées. Laisser sécher les surfaces après dégraissage.

Vérifier la compatibilité du solvant utilisé avec les substrats.

Nota : lors de l'utilisation de solvants, éteindre toutes sources d'ignition et suivre les instructions de sécurité et de

manipulation données par le fabricant.

La température de la colle et des supports doit être comprise entre 5 et 30 °C.

Encollage :

MASTIPREN s'applique à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique, ou à la spatule.

Appliquer par points ou en cordons sur le matériau à coller, puis afficher celui-ci sur le support afin de transférer la colle.

Retirer, attendre quelques minutes (produits légers : 5 à 8 min, produits lourds : 8 à 15 min) et afficher à nouveau en exerçant une forte pression.

La prise est instantanée, la résistance définitive est obtenue après 24 heures.

CONSOMMATION

Collage en cordons de 5 mm de diamètre : 15 m par cartouche. Collage par plots ou en plein : de 300 à 1 000 g/m².

Pour les matériaux très poreux, une quantité plus importante peut être nécessaire.

STOCKAGE ET CONSERVATION

12 mois en emballages d'origine hermétiquement fermés entreposés entre 5 et 25 °C.

CONDITIONNEMENT

Cartouches de 310 ml ; boîtes de 0,840 kg ; seaux de 5,650 kg

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Facilement inflammable et nocif.

Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.